

## Diva Art

## SCHEMA PRODOTTO

### Descrizione:

Diva Art è stata progettata per essere la carta ideale per utilizzi creativi nel packaging di lusso e per applicazioni grafiche.

- Cartoncino SBS (Solid Bleached Sulphate), certificato FSC® C011032 stock, disponibile PFEC su richiesta di produzione
- Carta patinata da un lato con superficie matt
- Eccellente stampabilità e riproduzione brillante del colore
- Eccezionale resistenza alla screpolatura in piega
- Ottime caratteristiche per la piega
- Eccellenti proprietà per la finitura e il converting
- Ottimi spessore e rigidità
- Liscio e grado di bianco costanti

### Applicazioni:

Libri, Brochure, Copertine, Direct mail, Cartelle, Pieghevoli, Inserti, Riviste, Imballo, Cartoline postali, Tag

### Metodi di stampa:

Digitale, Flessografia, HP Indigo, Offset

### Certificazioni:

- [Analisis sensoriale \(EN 1230\) - Card](#)
- Analisis sensoriale (EN 1230) - Card
- [Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Card](#)
- [Imballaggi e rifiuti di imballaggio \(EN 13427\) - Card](#)
- [Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche \(RoHS\) - Card](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3 & 71-9\) - Card](#)
- [RoHS - FDA Diva Art 1SC](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

## Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	220	250	280	300	330	350
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±5%	220	250	280	300	330	350
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±5%	264	300	336	360	396	427
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2 TAPPI T452	%	±2	102	102	102	102	102	102
Punto di bianco D65/10 <sup>e</sup>	ISO 11475 TAPPI T562	CIE	±3	132	132	132	132	132	132
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	30	30	30	30	30	30
Rigidità Taber MD	ISO 2493 TAPPI T556	mN	-25%	87	152	223	274	325	365
Rigidità Taber CD	ISO 2493 TAPPI T556	mN	-25%	47	81	97	112	183	193
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤2.5	2	2	2	2	2	2
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50

**Consigli per lo stoccaggio**

Essendo le dimensioni della carta molto sensibili alle variazioni di umidità, forniamo i nostri prodotti in imballaggi impermeabili. Una volta aperto l'imballo, può avvenire uno scambio di umidità tra la carta e l'ambiente.

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% ( $\pm 5$ ) di umidità relativa e 23°C ( $\pm 2$ ) di temperatura. In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Prima di iniziare un ciclo di produzione, verificare che la stampabilità sia corretta su entrambi i lati di 30-50 fogli.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 28/01/2022